

Houthandel Wijers BV

import en export van hardhout

www.houthandelwijers.nl

Afwerking en onderhoud met osmo color

Een hardwax bestaat uit een combinatie van natuurlijke oliën en wassen (olie en was). Het wordt in twee lagen op de vloer aangebracht.

De poriën van het hout raken verzadigd met was. Hardwas is slijtvast maar niet krasvast.

Een hardwas vloer wordt onderhouden door het aanbrengen en uitboenen van een dunne laag vloeibare was. Eventuele beschadigingen vallen niet zo op en kunnen gemakkelijk plaatselijk worden weggevoerd.

Handmatig aanbrengen

Het handmatig aanbrengen van de hardwax kan met een roller of een borstel. Hieronder wordt de methode beschreven met het handmatig aanbrengen met een roller:

1. stofzuig de niet-behandelde vloer
2. verwijdt vlekken met staalwol 0000
3. lees de instructie op het blik (goed roeren)
4. neem een lakroller van circa 12 cm breed
5. bewerk een stukje van 60 cm lang en 3 planken breed. Rol de osmo in alle richtingen uit.
6. verwerk de vloer op deze wijze verder.
7. laat de vloer 24 uur drogen.
8. voer de behandeling nog een keer uit.

Het schoonmaken en verzorgen van een vloer afgewerkt met hardwax:

- regelmatig stofzuigen.
- matig vochtig dweilen met handwarm water.
- plekken die schraal blijven eventueel nabehandelen met hardwax, dit aanbrengen met een pluisvrije doek of een kwast. Doe dit bij voorkeur s'avonds dan zal het de volgende dag droog zijn.
- wanneer er zichtslijtage optreedt (doffe schrale plekken), deze plekken dun inwrijven met onderhoudswas, dit kan na 30 minuten weer betreden worden. De onderhoudswas kan het best opgebracht worden met een plantenspuit of uitgespoelde glassex fles.
- naar gelang de gebruikintensiteit 2 tot 4 maal per jaar de loopzones schoonmaken en dun inwrijven met onderhoudswas. Wanneer dit over grote oppervlaktes gaat is de beste wijze dit te doen met behulp van een boenmachine die bij een doe het zelf keten of bouwmarkt gehuurd kan worden.