

Ervaringsadviezen voor het gebruik van de Rubio Monocoat Olie

- De Monocoat kan in principe op elke houtsoort worden aangebracht, maar bepaalde exotische houtsoorten hebben een soort vettigheid van zichzelf waardoor de olie moeilijk hecht. Ook kunnen er enkele weken later grijze vlekken ontstaan doordat de "vettigheid" van het hout zelf gaat reageren met de olie.

Het is aan te raden om de exotische houtsoorten eerst met de Monocoat Cleaner te bewerken en na droging de Monocoat olie aan te brengen. Het allerbeste zou zijn om eerst een proefstukje te maken.

- De houtsoorten Grenen, Beuken, Berken en Robijn zijn niet geschikt om de olie al druppelend aan te brengen. Aan te raden is om een klein stuk met de hand te doen (aanbrengen met een doek en dan meteen droogwrijven) en daarna een witte pad op dat al behandelde stuk te leggen, de olie in het midden van de pad te gieten en dan met de woodboy verder uitwrijven.
- Renovatievloeren dienen zeer goed en diep geschuurd te worden als er een impregneer was heeft opgezeten. Dit om te voorkomen dat de olie niet goed hecht en er dus vlekken kunnen ontstaan.
- De kleur Charcoal is een mooie diepzwarte kleur, maar door het zeer hoge pigment gehalte is de drogingstijd langer dan normaal, nl. 48 uur. Na deze tijd kan er overheen worden gelopen, maar de vloer zal blijven afgeven. Ga na 1 week met een heel licht vochtig doekje over de vloer heen en dan zal de vloer niet meer afgeven.
- Om een goede en snelle droging te krijgen is het belangrijk dat er een goede ventilatie aanwezig is in de ruimte waar de Monocoat olie is aangebracht.
- Afhankelijk van de ventilatie en temperatuur kunnen de Patina kleuren een langere drogingstijd hebben dan de Basic kleuren.
- Door het polijsten zal de vloer een ander kleurbeeld geven dan het houtmonster wat u in de winkel heeft liggen, omdat het polijsten de vloer meer "dicht" maakt.